

Pakowanie, tolerancja, przechowywanie, parametry

Pakowanie - ABS obrzeża

1 karton

Wymiar	UNI kolory	Waga/karton
22 × 0,45 mm	10 rolek po 200 m	21,68 kg
42 × 0,45 mm	6 rolek po 200 m	25,14 kg
22 × 0,7 mm	5 rolek po 200 m	16,18 kg
22 × 0,8 mm	5 rolek po 200 m	21,78 kg
22 × 1 mm	5 rolek po 150 m	17,93 kg
25 × 1 mm	4 rolki po 150 m	16,68 kg
28 × 1 mm	4 rolki po 150 m	18,68 kg
32 × 1 mm	3 rolki po 150 m	16,43 kg
42 × 1 mm	3 rolki po 150 m	19,92 kg
53 × 1 mm	2 rolki po 150 m	16,20 kg
22 × 2 mm	5 rolek po 100 m	22,18 kg
23 × 2 mm	5 rolek po 75 m	16,64 kg
28 × 2 mm	4 rolki po 100 m	22,68 kg
32 × 2 mm	3 rolki po 100 m	18,98 kg
42 × 2 mm	3 rolki po 100 m	27,42 kg
45 × 2 mm	2 rolki po 100 m	18,60 kg
55 × 2 mm	2 rolki po 100 m	21,40 kg
65 × 2 mm	1 rolka po 100 m	13,00 kg
23 × 3 mm	5 rolek po 75 m	25,18 kg
28 × 3 mm	4 rolki po 75 m	25,58 kg
32 × 3 mm	3 rolki po 75 m	22,06 kg
42 × 3 mm	3 rolki po 75 m	33,50 kg

Tolerancja - ABS obrzeża

Grubość	Tolerancja	
0,45 - 0,6 mm	- 0,05 mm	+ 0,05 mm
0,7 - 1,0 mm	- 0,10 mm	+ 0,10 mm
1,1 - 1,6 mm	- 0,20 mm	+ 0,10 mm
1,7 - 2,0 mm	- 0,25 mm	+ 0,15 mm
2,1 - 5,0 mm	- 0,30 mm	+ 0,15 mm

Obrzeża ABS UNI - tolerancja odchyień w wybarwieniu odcieni

Odcień koloru	Maxymalne dozwolone odchylenie delta E*
Kolory białe	max 0,8 delta E*
Jasne kolory	max 1,0 delta E*
Ciemne kolory	max 1,5 delta E*

Do pomiaru używany jest spektrofotometr z geometrią mierzącą d8° i mastawionym typem światła D65. Dokładność aparatu mierzącego: powtarzalność delta E* 0,01.

Obróbka obrzeży ABS

Sposób	Radius
Zgięcie obrzeża 0,45 - 0,9 mm	Tak od promienia 30 mm, przy lakierowanych 50 mm
Zgięcie obrzeża 1,0 - 1,5 mm	Tak od promienia 40 mm, przy lakierowanych 60 mm
Zgięcie obrzeża 1,6 - 2 mm	Tak od promienia 50 mm, przy lakierowanych 60 mm
Zgięcie obrzeża 2,1 - 3 mm	Tak od promienia 60 mm, przy lakierowanych 60 mm
Nanoszenie kleju	Tak
Nanoszenie warstwy funkcyjnej	Tak

Wady powierzchniowe:

Zmiany na powierzchni obrzeża ABS UNI nie mogą mieć wpływu na jego wygląd widoczny z odległości większej niż 70 cm. Wadami powierzchni są np.: kontrastowe punkty, kropki, uderzenia, wgniecenia, pęknięcia, fale, przebarwienia, zmiany kolorów, zmiany połysków, itp.

Dozwolone podłużne zakrzywienie obrzeża:

max. 3 mm na 1 mb długości obrzeża

Przechowywanie:

przy temperaturze 15 - 25°C
wilgotność powietrza 55 - 65%

Pakowanie - ABS obrzeża

1 karton

Wymiar	Drewno dekory	Waga/karton
22 × 0,45 mm	10 rolek po 200 m	21,68 kg
42 × 0,45 mm	6 rolek po 200 m	25,14 kg
22 × 0,8 mm	5 rolek po 200 m	21,78 kg
28 × 0,8 mm	4 rolki po 200 m	23,08 kg
22 × 1 mm	5 rolek po 200 m	23,68 kg
28 × 1 mm	4 rolki po 200 m	24,68 kg
32 × 1 mm	3 rolki po 200 m	21,68 kg
42 × 1 mm	3 rolki po 200 m	26,22 kg
23 × 1,5 mm	5 rolek po 200 m	27,62 kg
22 × 2 mm	5 rolek po 100 m	22,18 kg
23 × 2 mm	5 rolek po 75 m	16,64 kg
28 × 2 mm	4 rolki po 100 m	22,68 kg
32 × 2 mm	3 rolki po 100 m	18,98 kg
42 × 2 mm	3 rolki po 75 m	20,57 kg
42 × 2 mm	3 rolki po 100 m	27,42 kg
54 × 2 mm	2 rolki po 100 m	21,01 kg
22 × 3 mm	5 rolek po 100 m	33,51 kg
25 × 3 mm	4 rolki po 100 m	32,17 kg
28 × 3 mm	4 rolki po 100 m	33,88 kg

Tolerancja - obrzeża ABS

Szerokość	Tolerancja	
11 - 31 mm	- 0,3 mm	+ 0,5 mm
ponad 32 mm	- 0,5 mm	+ 0,5 mm
Długość	Tolerancja	
1 rolka	± 1,5 % z nominalnej długości rolki	

Maksymalne 1 łączenie można wykonać w ramach jednej rolki obrzeża.

Pakowanie - obrzeża melaminowe

1 karton

Szerokość	Bez kleju	Waga/m ²
22 mm	7 rolek po 200 - 500 m	0,3 kg
45 mm	3 rolki po 200 - 500 m	0,3 kg
1 karton		
Szerokość	Z klejem	Waga/m
22 mm	28 rolek po 50 m	0,0103 kg
45 mm	12 rolek po 50 m	0,021 kg

Tolerancja - obrzeża melaminowe

Szerokość	Tolerancja
11 - 14 mm	± 0,2 mm
15 - 31 mm	± 0,3 mm
ponad 32 mm	± 0,5 mm
Długość	Tolerancja
1 rolka	± 1,5 % z nominalnej długości rolki

Tolerancja - obrzeża fornirowe

Szerokość	Tolerancja
Warstwowe obrzeża fornirowe	± 0,5 mm
Obrzeża fornirowe	± 0,5 mm
Grubość	Tolerancja
Warstwowe obrzeża fornirowe	± 0,2 mm
Obrzeża fornirowe	± 0,1 mm