

ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ Н-ПОЛІМЕР МС

ОПИС ПРОДУКТУ:
Клеї на основі гібридного полімеру (силан модифікований поліуретан) характеризуються високим початковим зчепленням. Дуже добре клеїться до будь-якої будівельної підкладки, навіть до вологих поверхонь. Без запаху, не містить розчинників, ізоціанатів і силіконів. Стійкий до багатьох хімічних речовин: слабкі кислоти, луги та масла. Відмінна початкова адгезія дозволяє здійснювати монтаж, не підтримуючи елементи, які склеюються. Після затвердіння можна пофарбувати з'єднання (можна аквареллю). Склеювання є постійним, повністю стійким до мінливих погодних умов та ультрафіолетового випромінювання.

ЗАСТОСУВАННЯ:
Склеювання і герметизація всіх будівельних матеріалів: натуральний камінь, деревина, бетон, метал, цегла, скло, кераміка, гіпс, поліуретан, пластик тощо. Гнучке склеювання у вібруючих елементах. Склеювання елементів з оцинкованої листової сталі, латуні та інших металів

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ:
Поверхня для нанесення клею повинна бути чистою і без бруду, пилу, жиру, іржі та інших речовин, які погіршують адгезію. Необхідно спиртом, бензином або іншим розчинником знежирити скло, зашклені поверхні, деревину. Іржаві сталеві поверхні слід очистити дріткою щіткою, окислені метали (наприклад, мідь, свинець) необхідно піддати піскоструминній обробці і здійснити заходи з антикорозійного захисту. Перед виконанням ремонтних робіт видалити залишки старого клею.

Перед використанням продукту рекомендується перевірити адгезію на тестовій поверхні.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:

Для клею не потрібна ґрунтовка, хоча її все ж необхідно використовувати для деяких поверхонь. Перед нанесенням клею захистіть краї ізоляційною стрічкою. Відріжте кінчик патрону, залишаючи частину різьби. Вкрутіть аплікатор у різьбу, зріжте під кутом по ширині, відповідно до шва. Наносити за допомогою ручного або пневматичного пістолета. Клей можна згладити шпателем для розподілу матеріалу, змоченим у розчині для зволоження силікону або мильному розчині. Використовуйте інструменти із пластику або нержавіючої сталі. Клей затверджується завдяки реакції з вологою із повітря, тому, герметизацію слід виконувати за умови повноцінного доступу повітря до шва. Очищення затверділого шва доступними на ринку засобами для чищення продовжує термін служби. По закінченні роботи протріть інструменти паперовим рушником і промийте розчинником.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	Тип склеювання	однокомпонентне – вулканізація завдяки волозі з повітря
	Система склеювання	Нейтральна – алкоксильна
	Час обробки	прибл. 6 хв
	Час до повного затвердіння	2-3 мм/24 год
	Температура для застосування	від +5° до +35°C
	Термостійкість (затверділого продукту)	від -40° до +90°C
	Зусилля розривання відповідно до ISO 8339	2,3 МПа
	Початкова адгезія на горизонтальній поверхні	500 кг/м²
	Початкова адгезія на вертикальній поверхні	125 кг/м²
	Твердість за Шором	прибл. 90
	Густина	1,43 г/см³
	Видовження на момент розривання відповідно до ISO 8339	30%
	Ефективність	Прибл. 23 погонних метри шва товщиною 4 мм з одного патрона
	Колір	Білий

УПАКОВКА: Патрон ємністю 290 мл

ЗБЕРІГАННЯ: В оригінальній непошкодженій упаковці в сухому і прохолодному приміщенні протягом 12 місяців від дати виробництва за температури від +5° до +35°C. **Захищати від від'ємних температур!**

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Зберігати в недоступному для дітей місці.

Наведені вище дані, рекомендації та поради ґрунтуються на наявних знаннях, дослідженнях і досвіді, і їх було представлено з сумлінними намірами, відповідно до правил, чинних у нашій компанії і в наших постачальників. У випадку, якщо рекомендацій щодо застосування клею не було дотримано, ТОВ «Храніпекс» не несе відповідальності за якість герметизації.